

ACABAMENTO



VISTA PONTE
SEM ESC.

ETAPAS DA RECUPERAÇÃO

TRATAMENTO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO

Área de aplicação

Em todas as superfícies em concreto aparente.

- Todas as superfícies em concreto aparente, após os tratamentos de recuperação, deverão receber o tratamento de proteção com a aplicação de "SIKA FERROGARD 903" ou equivalente.
- A superfície do concreto deve estar limpa, isenta de pó, sujeiras, desmoldantes, graxa, óleo, pintura e partículas soltas. Para a limpeza, recomenda-se o hidrojateamento da superfície. Aguarde a secagem da superfície antes da aplicação. Quanto mais seca a superfície, melhor a eficiência de penetração do produto.
- A temperatura ambiente e do substrato devem estar entre +5 e +40 graus centígrados A aplicação pode ser feita com pincel, rolo de lã ou pistola de baixa pressão, saturando a superfície com o produto. Normalmente, são aplicadas de 3 a 5 demãos para obter um bom resultado. O intervalo entre as demãos será de no mínimo duas horas.

Não aplicar o produto em tempo chuvoso. O tempo mínimo de secagem é de 6 horas.

DISTR. AUTOMÁTICA DE CÓPIAS
 DATA DE EMISSÃO
 TOTAL

-	-	-
-	-	-
0	EMISSÃO INICIAL	12/06/2020
	DESCRIÇÃO	DATA
ALTERAÇÕES		

NOTAS:

RT <i>Renato Carvalho Castro</i> <small>Renato Carvalho Castro - CREA MG 96.055/D</small>	
PROJ.: RCC	APROV.: RCC
DES.: RCC	DATA: 14/07/2020

PREFEITURA DE MURIAÉ

PONTE SANTANA
 PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL
 FORMA
 READEQUAÇÃO PONTE EXISTENTE

ESCALA:	INDICADA
Nº	EST-018
REV.	
FOLHA:	1 DE 1

ARO.